

PRIMACOR®

Una cara 6mm

Tablero PRIMAPLEX MDP, recubierto con papel decorativo melamínico por una de sus caras, mediante un proceso de temperatura y presión por el que se adhiere al tablero de MDP crudo. No tiene balance. **Ideal para la fabricación de puertas entabornadas.** Disponible en todos los diseños y unicolores de línea, en versión **Estándar** y **PRIMACOR RH** para zonas de alta humedad relativa.



FORMATOS PRIMACOR 1 cara 6mm

DISEÑO	FORMATO (m) ancho x largo	ESPESORES (mm)	TEXTURA
Unicolor	1,83 x 2,44	6 (una cara)	Mate Poro
Maderas Clásicas			
Maderas Tendencia			
Textiles			

PROPIEDADES MECÁNICAS PRIMACOR 1 cara 6mm

PARÁMETRO	REQUERIMIENTO
	6mm
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)	6 - 11%
MÓDULO DE RUPTURA (kg/cm ²) (N/mm ²)	220 ± 10%
MÓDULO DE ELASTICIDAD (kg/cm ²) (N/mm ²)	24000 ± 10%
ENLACE INTERNO (kg/cm ²)	4 - 7
TRACCIÓN SUPERFICIAL (kg/cm ²)	9 - 12

Espesor (mm)	N Láminas (Unid)	Peso por lámina kg	Peso por Paquete kg neto	Peso por Paquete kg bruto	Altura
6	40	22	863	1056	0,4

RESISTENCIA MÍNIMA/ CICLO DE ABRASIÓN

500 ciclos

TOLERANCIAS DIMENSIONALES

LARGO Y ANCHO	+ 2 mm
CUADRATURA	<3 mm/m
PANDEO	<10 mm/m

PROPIEDADES FÍSICAS PRIMACOR

ESPESOR (mm)	6 ± 0,2 mm
DENSIDAD (kg/m ³)	765 ± 5%

RESISTENCIA A LA HUMEDAD (condiciones cíclicas envejecimeto acelerado)

TRACCIÓN (kg/cm ²)	2,6
HINCHAMIENTO %	<12%

PRIMACOR®

Una cara 6mm

VENTAJAS PRIMACOR® Una cara

- El tablero PRIMACOR 1 cara, ofrece una superficie resistente al impacto, abrasión, rayado y algunos agentes químicos, ofreciendo una alta durabilidad.
- Disponible en todos los diseños de madera, unicolores y texties de la línea PRIMACOR.
- Todos nuestros tableros melamínicos PRIMACOR vienen con aditivo Nano-guard que le da protección antimicrobial y fungicida, reduciendo hasta un 99.9% de los gérmenes presentes en la superficie.
- Disponible en las mismas referencias de unicolores, maderas y textiles de la línea PRIMACOR.
- Fácil de cortar y ensamblar.
- No requiere acabados adicionales.
- Alta resistencia al manchado por solventes y otros productos que deterioran este tipo de acabados.

USOS Y APLICACIONES PRIMACOR® Una cara

- Ideal para la fabricación de puertas entamboradas, fondos, espaldares, paneles divisorios de alta exigencia, fondos de cajones, etc.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Almacenar los tableros solo horizontalmente bajo techo, sobre estibas, en un lugar seco, ventilado aislado del piso o sitios húmedos, separado mínimo a 10cm. de la pared.
- Usar montacargas para el transporte de paquetes.
- El traslado de láminas individuales debe realizarse siempre entre dos personas.
- Se recomienda no almacenar los tableros MDP, con maderas no inmunizadas o certificadas por el fabricante, ya que pueden ser contaminados por insectos o plagas.
- Si se llega a presentar almacenamiento del material a gran altura, se recomienda dejar espacios de ventilación entre las estibas; y en lo posible organizar los mismos formatos y espesores.
- Nunca almacenar los tableros verticalmente.